

## Технические условия на «Евровагонку» согласно европейскому промышленному стандарту DIN 68126 / 86

Пороки	Сорт А	Сорт В	Сорт С
Сучки	Недопустимы: выпавшие, мертвые, табачные сучки. Допускаются: здоровые, сросшиеся сучки без ограничений, сколы на сучках со стороны гребня, невидимые при обороте, сколы на сучках со стороны паза на нижней кромке	Допускаются: до 20 мм выпадающие, выпавшие до 20 мм на кромках - 2 шт. на длину доску	Допустимые: отверстия диаметром более 20 мм
Трещины	Допускается: торцевые длиной до величины ширины и микротрещины.	Допускаются: до 300 мм. в направлении волокон, торцевые	Допускаются: сквозные, в т.ч.
Сердцевина	Допускается: не более половины доски у максимум 20% досок в пакете	Допускается	Допускается
Кренивая древесина	Допускается: в небольшом объёме	Допускается, если не повлияет на сборку	Допускается
Смоляные кармашки	Допускаются: до 6 мм., 2 шт. на длину доски.	Допускаются	Допускаются
Засмоленные участки у сосны	Допускаются: слегка засмоленные участки у 10% досок	Допускаются	Допускаются
Прорость	Допускается: не более половины ширины досок	Допускаются	Допускаются
Поражение насекомыми	Не допускается	Допускается: 3 шт. на длину доски у 5% досок	Допускается
Гниль	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Ненадлежащие окраски	Допускается: до 10% поверхности у 10% досок, синева не допускается	Допускаются: полосы розовые и синие выцветшие, синева не допускается	Допускается, насколько позволяет отделка
Обработка	Допускается: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы на кромке в зоне сучков	Допускаются: дефекты строжки, не влияющие на сборку	Допускаются: дефекты строжки, не ухудшающие стабильность и качество отделки
Допуски	по длине $\pm 50$ мм по ширине $\pm 1$ мм по толщине $\pm 0,5$ мм		

## Сортность по DIN 68126 / 86

### Экстра

Массив из бессучковой древесины – 100%.

Допускается здоровый (светлый) сучок до 10 мм без пороков (трещин), после обработки в количестве не более 1 шт. на 1 п/м.

Получается – обработкой заготовки, полученной отбором после раскря на многопиле.

Примечания.

1. Вскрывшиеся смоляные кармашки зашпаклеваны тоновой шпаклевкой и зачищены шкуркой.
2. На не лицевой поверхности изделий допускаются нестроги. (Лицевой поверхностью изделий считается видимая при эксплуатации поверхность).

### Экстра-С

Бессучковая древесина – 100%.

Допускается здоровый (светлый) сучок до 10 мм без пороков (трещин), после обработки, в количестве не более 1 шт. на 1 п/м.

Получается – обработкой заготовки, изготовленной на линии сращивания.

Примечания.

1. Вскрывшиеся смоляные кармашки зашпаклеваны тоновой шпаклевкой и зачищены шкуркой.
2. На не лицевой поверхности изделий допускаются нестроги. (Лицевой поверхностью изделий считается видимая при эксплуатации поверхность).

### А – Аср

Массив со здоровым (светлым) сучком диаметром от 10 мм до 1/4 части изделия по ширине, в количестве не более 2-3 шт. на 1 п/м.

Сорт А

Получается обработкой заготовки, полученной отбором после раскря на многопильном станке.

Сорт А ср

Получается при сортировке сорта "Экстра С", из-за несоответствия по качеству.

Примечания.

1. Вскрывшиеся смоляные кармашки зашпаклеваны тоновой шпаклевкой и зачищены шкуркой.
2. На не лицевой поверхности изделий допускаются нестроги. (Лицевой поверхностью изделий считается видимая при эксплуатации поверхность).

### В – Вср

Массив, со здоровым (светлым) от 10 мм до 1/3 части изделия по ширине, черным сучком, синевого, сердцевинной на лицевой поверхности. Количество по длине изделия – не ограничено.

Сорт В

Получается – путем отбора готовых изделий после обработки сорта "Экстра", сорта "А", из-за несоответствия по качеству.

Сорт В ср

Получается при сортировке сорта "Экстра С" и А ср, из-за несоответствия по качеству.

Примечания.

1. Вскрывшиеся смоляные кармашки зашпаклеваны тоновой шпаклевкой и зачищены шкуркой.
2. На не лицевой поверхности изделий допускаются нестроги. (Лицевой поверхностью изделий считается видимая при эксплуатации поверхность).

### С

Изделия не отвечающие требованиям к сортам Экстра С, А – Аср, В – Вср.

Допускается выпадающие сучки, синева, нестроги по лицевой поверхности.